

# BOSTIK GULVSPARTEL FLYT

## Produktbeskrivelse

En miljøtilpasset, cementbaseret, selvsnivellerende, pumpbar og fugtstabil gulvspartelmasse velegnet til betonunderlag indendørs. Ved lægning på andre underlag kontakt Bostik Findley A/S.

## Anvendelsesområde

Produktet er velegnet som underlag for linoleum, PVC, gummi samt parket, klinker el. lign. i boliger, kontorer, sygehuse, skoler, daginstitutioner osv. Anbefalet lagtykkelse er 6 – 30 mm. Indeholder ikke kasein.

## Tekniske data

Bindemiddel:	Specialcement
Ballast:	Natursand, max 0,5 mm
Lagtykkelse:	6-30 mm
Anvendelsestid:	15 min
Gangbar:	Ca. 2-4 timer hvis temperaturen i tørretiden er min. +18°C
Belægningsklar:	Efter 1 døgn pr. mm lagtykkelse, eller når RF (relativ fugtighed) er under tilladt værdi for den aktuelle belægning.
Forbrug:	
Vandmængde:	Ca. 1,65 kg pulver pr. m <sup>2</sup> og pr. mm tykkelse
Flydeevne i henhold til EN 12706:	20 vægt-%, 0,20 liter pr. kg spartel
Emballagestørrelse:	150-160 mm
pH:	25 kg sæk, 1000 kg big bag, bulk og pumpebil
Trykstyrke:	11-12
Bøjningstrækstyrke:	>25 MPa
Belastning af kontorstolshjul (RWFC):	>7 MPa
Vedhæftning:	250 N (GBR's branchestandard)
Krympning:	> 1,0 MPa
Rengøring af værktøj:	< 0,5‰
Lagring:	Straks med vand
Håndtering af affald:	12 måneder tørt og køligt og i uåbnet emballage Håndteres som industriaffald. Ved større mængder eller destruering af ikke tømte emballager rådføres med den lokale affaldsplads. Tømte emballager kan genvindes.

## Arbejdsbeskrivelse

Underlag:

Sørg for at underlaget er fri for støv, snavs, farve, limrester, olie, fedt, voks etc. samt er fast og hårdt uden blød beton, krakeleret overflade eller lignende. Evt. slamlag slibes eller fræses bort. Underlagets temperatur må ikke være under +10°C og bedste arbejdsresultat opnås ved rumtemperatur mellem +10°C - +25°C. RF (relativ fugtighed) i underlaget må ikke overstige 90%. OBS! Skal fladen belægges med et tæt lag som f.eks. vinyltæppe eller tætlag i vådrum, skal underkonstruktionen være tørret til <85% RF.

#### Forbehandling:

For at forbedre vedhæftningen og forhindre hurtig udtørring skal underlaget altid forbehandles med Bostik Primer 6000. Primeren påføres på normalt sugende underlag blandet med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales 2 påføringer. På klinker og sten skal overfladen slibes. Primeren påføres blandet med Bostik Gulvspartel Flyt, og vandet erstattes af koncentreret primer. Lad tørre. Hvis fladen der skal belægges er stor og de foreskrevne tolerancer er små, anbefales en vurdering af underlaget før påføring.

#### Blanding:

Til 25 kg pulver tilsættes 5,5 liter vand. Blanding foretages med boremaskine eller en boremaskine forsynet med piskeris i 2-3 min. til en klumpfri og letflydende masse, vent 2-3 min. og rør igen. Massens temperatur bør ligge på +10 til +20°C samt anvendes inden for 15 minutter. Ved pumpning kontrolleres korrekt vandtilsætning med flydeprøve i henhold til EN 12706, hvor flydeevnen skal være 150-160 mm. Kontroller også at massen er homogen og fri for separation.

#### Påføring:

Massen pumpes eller hældes ud på underlaget i baner op til 10 m og flyder sammen til en jævn og plan overflade. Banelængden tilpasses efter eventuel pumpekapacitet og belægningstykkelse. Hver ny bane lægges i den gamle så hurtigt som muligt. Vær opmærksom på massens åbentid for at undgå ujævnheder. Det kan være nødvendigt i hjørner og på meget ujævne overflader at fordele massen med tromle eller tandspartel. Ved påføring af 2 lag skal det første lag være belægningsklart i henhold til nedenstående anvisning ligesom der skal primes mellem lagene.

#### Belægning:

Udtørring af spartelmassens fugt før belægning er afhængig af underlag, spartelmassens sammensætning, lagtykkelse og klimaforhold. Overfladen kan normalt betrædes efter 2-4 timer og er belægningsklar efter 1 døgn pr. mm lagtykkelse, hvis temperaturen i tørretiden er min. 18°C ved ca. 50% RF. Før belægning skal RF i underlaget altid kontrolleres i henhold til anvisninger i GULVFAKTA. Se også tekst under Underlag. Belægning kan ske, når RF er under tilladt værdi for aktuel belægning i henhold til resp. gulvleverandørs anvisninger.

OBS! Ved solbestråling, høj temperatur, stærk ventilation eller andre faktorer, som kan fremskynde tørringen, skal overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring. Affugter eller varmekanon skal ikke anvendes. Gulvvarme skal være slukket i 28 dage efter spartling og siden opvarmes successivt.

## Arbejds- og sikkerhedsforhold

Produktet indeholder cement og er irriterende. Undgå indånding af støv og anvend ansigtsbeskyttelse. Ved stænk i øjnene skyl straks med vand i 15 minutter og kontakt lægen. For yderligere information – se sikkerhedsdatablad.

De opgivne tekniske data samt vore anvisninger og anbefalinger er alle baseret på mangfoldige forsøg og erfaring og har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold imidlertid ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for deres resultater, som opnås ved anvendelse af produktet.

---

Bostik A/S  
Marielundvej 48 A  
DK-2730 Herlev  
Tel: +45 44 84 15 00 - Fax: +45 44 84 04 19  
www.bostik.dk - e-mail: info.dk@bostikfindley.com

