

Sikafloor® -302 W New

PU-sealer

Anvendelsesområder

Sikafloor-302 W New anvendes som sealer på Sikafloor-300/-301 UV og på øvrige selvudflydende og afsandede gulve på basis af epoxy og PU.

Produktbeskrivelse

Vandfortyndbar, 2-komponent sealer på basis af PU.
Opløsningsmiddelsvag.

Egenskaber

- Næsten lugtfri
- Vandfortyndbar
- Klæbefri efter 24 timer v/+10°C
- Opløsningsmiddelsvag

Produktdata

Tekniske data	Densitet	1,0 kg/l
	Farve	Transparent, silke mat / kan leveres tonet
	Emballager	10 kg A + B
	Blandingsforhold	A : B, 4 : 1 (vægt)

Hærdetider		+10°C	+20°C	+30°C
	Potlife		~ 3 timer	
	Gangbar	~ 48 timer	~ 24 timer	~ 12 timer
	Fuld belastning	14 dage	7 dage	5 dage

Påføring

Underlag Sikafloor-302 W New påføres den rene, tørre og klæbefri Sikafloor-300/301 UV og andre selvudflydende og afsandede gulve, på epoxy eller PU basis.

Påføring Sikafloor-302 W New komp. A røres godt, hvorefter komp. B tilsættes, og der blandes i 3 min. med langsomtgående blander. Efter blanding skal materialet henstå i ca. 10 min. Sikafloor-302 W New påføres jævnt med korthåret mohair/lamme-skindsrulle (40 cm). Bearbejdning på "kryds og tværs". Sikafloor-302 W New må ikke hældes ud på underlaget, men bruges fra rullespanden. Når materialet tages fra spanden skal overskud i rullen "rystes af".



Rengøring Værktøj rengøres straks med vand. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Begrænsninger

- Luft- og overfladetemperatur min. +10°C / max. +25°C.
- Luftfugtighed max. 75% R.F.
- Ved lave temperaturer og høj luftfugtighed vil hærdeprocessen blive ekstrem langsom.
- Ved forsegling af epoxy og PU belægninger må ventetid inden påføring ikke overskride 2 døgn v/+20°C.

Sikkerhed

Komp. A

Faresymboler: Ingen

Kodenummer: 00-1 (1993)

Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger.

Indeholder: Hexamethylen-1,6-diisocyanat

Kan udløse allergisk reaktion.

Komp. B

Faresymboler: Ingen

Kodenummer: 4-1 (1993)

Brugsklar blanding

Kodenummer: 00-3 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:

Handsker

Produktet er omfattet af AT's bekg. nr. 292 af 26. april 2001, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

Produktet kræver særlig uddannelse.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Nordkranvej 17
DK-3540 Lyngø
Danmark

Tlf. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@sika.dk
www.sika.dk

2



Kvalitetsstyringssystem
og Miljøledelsessystem
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001



Sikafloor® -302 W New

2/2