

Sikafloor® -359

UV-stabil topcoat til skridsikre, revneoverbyggende belægninger

Produktbeskrivelse Sikafloor-359 er en 2-komponent, gulningsfri farvet polyuretanforsegling med sejelastiske materialeegenskaber.

Anvendelse Slidstærk forsegling for højtbelastede områder, som f.eks. P-huse og afsandede industrigulve, læsseramper og lagerhaller.

Egenskaber

- Sejelastisk med høj slidstyrke
- Høj mekanisk styrke og kemisk bestandighed
- Gulningsfri og UV-resistent
- Indendørs og udendørs anvendelse
- Væsketæt
- Høj dækkeevne
- Enkel bearbejdning med pensel, rulle eller gummiskraber

Test og afprøvninger Grundprüfung in System als rissüberbrückende und befahrbare Beschichtung im Sika CarPark Elastic I UV nach DS II (OS-F) RiLi DAfStb.

Produktdata

Tekniske data	Densitet	1,42 kg/l
	Tørstofindhold	86%

Blandingsforhold Komp. A : komp. B = 70 : 30 (vægt)

Hærdetider	Sikafloor-359	+10°C	+20°C	+30°C
Potlife		40 min.	30 min.	25 min.
Gangbar		Ca. 48 timer	Ca. 24 timer	Ca. 16 timer
Let belastning		Ca. 5 dage	Ca. 2 dage	Ca. 1 dage
Fuld belastning		Ca. 10 dage	Ca. 7 dage	Ca. 3 dage



Systemopbygning	Sika CarDeck Elastic I UV	Sika CarDeck Elastic II HE
Primning	Sikafloor-156 Afsandes let med kvartssand – 0,4-0,7 mm Forbrug ca. 0,8 kg/m ²	Ca. 0,3 – 0,6 kg/m ²
Basislag	Sikafloor-350 2,0 kg/m ² + 0,4 kg/m ² (20%) rent, tørt kvartssand 0,1-0,3 mm. Afsanding ca. 8 kg/m ² 0,7-1,2 mm (0,4 – 0,8)	Sikafloor-350 2,2 kg/m ²
Slidlag		Sikafloor-355N 1,55 kg/m ² + 0,31 kg/m ² (20%) rent, tørt kvartssand 0,1-0,3 mm Afsandes med ca. 6 kg/m ² kvartssand 0,7-1,2 (0,4-0,8)
Topcoat	Indendørs: Sikafloor-353, 0,6-0,7 kg/m ² + 2-5% Fortynder C Udendørs: Sikafloor-359, 0,6-0,7 kg/m ² + 2-5% Fortynder C	
Udførelse		
Underlag/ forbehandling	Overfladerne skal være fri for fedt, olie, løse partikler, samt cementslam. Betonoverfladerne afrenses bedst ved sandblæsning, maskinslibning, slyngrensning eller fræsning. Inden påføring skal det sikres, at betonunderlaget har en trykstyrke på mindst 25 N/mm ² , samt en overfladeaftræksstyrke på mindst 1,5 N/mm ² . Underlaget skal være tørt <4% restfugt. Eventuelt overskydende og løst sand skal fjernes inden påføring.	
Blanding	Komp. A og B omrøres grundigt hver for sig og sammenblandes under intensiv mekanisk omrøring i min. 3 minutter. Blandingen omhældes til ny emballage og omrøres kortvarigt.	
Påføring	Sikafloor-359 påføres med egnet gummiskrabber og efterrulles intensivt med lammeskindsrulle for at give et ensartet udseende.	
Forbrug	På afsandede overflader og afhængig af luft- og underlagstemperatur kan forbruget variere mellem 0,2 og 0,3 kg/m ² .	
Luft- og underlagstemperatur	Min. +10°C Max. +30°C Max. R.F. ~ 75%	
Rengøring	Colma Rensevæske / Fortynder C	
Emballage	25 kg	
Holdbarhed	Min. 12 måneder fra produktionsdato, ved kølig og tør opbevaring i uåbnede originalemballage.	

Sikkerhed**Komp. A**

Faresymbol: Ingen
R10 Brandfarlig
Kodenummer: 1-1 (1993)

Komp. B

Faresymboler: Xn Sundhedsskadelig
R10 Brandfarlig
R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt
R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden
Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger.
Kodenummer: 5-3 (1993)

Brugsklar blanding

Kodenummer: 2-3 (1993)

Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter:

Gasfiltermaske og handsker

Note a/p) På små flader, f.eks. vindueskarme og –rammer og ved effektiv naturlig ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

Produktet er omfattet af AT's bekg. Nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag III Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

Produktet kræver særlig uddannelse.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk