

Sikafloor® Multicryl

1-komponent gulvmaling med god dækkeevne

Produktbeskrivelse 1-komponent, vandfortyndbar, højkvalitet, acrylat forsejling.

Anvendelsesområder Sikafloor Multicryl kan påføres beton, cement, anhydrit og magnesit overflader inden- og udendørs. Kan også påføres på støbeasfalt, men kun indendørs.

Anvendes i:

- Kælderrum
- Hobbyrum
- Trapper
- Altaner og altangange med let påvirkning – ikke til konstant befærdede overflader
- Ikke til overflader med konstant fugtpåvirkning
- Kan anvendes i tankgårde for fyrings- og dieselolie.

Produktfordele

- 1-komponent vandfortyndbar
- Hurtig overmaling
- God kemisk og mekanisk resistens
- Beständig overfor fyrings-, diesel- og motorolie
- Silkemat overflade
- Fremragende dækkeevne
- Enkel forarbejdning
- Lugtneutral

Afprøvninger Almindelig byggeteknisk afprøvning P2605/01-118. Overfladebehandling af "tankgårde" med beton, cement og puds overflader – både inden- og udendørs.

Farver

Lagerførte:	
Betongrå	RAL 7023
Stengrå	RAL 7030
Kiselgrå	RAL 7032
Lysgrå	RAL 7035
Støvgrå	RAL 7037
Hvid	

Små råstofbetingede farveafgivelser kan forekomme.

Emballage 6 og 12,5 liter.

Lagerholdbarhed I uåbnede emballager og ved kølig, frostfri opbevaring 2 år.

Tekniske data

Densitet v/+20°C	1,35 kg/ltr
Tørstofindhold vægt	61%
Tørstofindhold volumen	46,5%



Behandling og forbrug	Anvendelse	Gangbelastning	Forbrug pr. påføring	"Porøse" underlag – Anhydrit + Magnesit	Forbrug pr. påføring
	Grundning	1 x Sikafloor Multicryl + 30% vand	0,15 – 0,2 kg 0,1 – 0,15 ltr.	1 x Sikafloor-156	0,3 – 0,5 kg
	Topcoat	2 x Sikafloor Multicryl	0,25 kg 0,2 ltr.	2 x Sikafloor Multicryl	0,25 kg 0,2 ltr.
For fyringsolie	Tankgårde *		Forbrug pr. påføring		
	1 x Sikafloor Multicryl + 30% vand		0,3 kg		
	2 x Sikafloor Multicryl		0,35 kg		
* Der skal veksles mellem farver i de enkelte påføringer.					
Påføring					
Forbrug	Se ovenstående skema.				
Overflade	Overfladen skal være tør, ren, fri for fedt, olie, løse partikler, samt cementslam. Overflade trækstyrken må ikke være under 1 MPa.				
Forbehandling af overflade	Dårlig og ikke bæredygtige underlag fjernes og repareres med f.eks. Sika MonoTop Reparationsmørtel. Ved "hård" belastning og "porøse" underlag anvendes Sikafloor-156 som grunder.				
Luft- og overfladetemperatur	Ved arbejdets udførelse skal underlaget og omgivelsernes temperatur ligge mellem +10°C og +30°C og mindst +3°C over dugpunkt. Max. R.F. 75%.				
Forberedelse af materialet	Sikafloor Multicryl leveres klar til brug. Omrøres grundigt inden brug.				
Påføring	Let at påføre med pensel eller rulle.				
Ventetid mellem påføringer		+10°C	+20°C	+30°C	
	Sikafloor-156				
	Min.	24 timer	12 timer	8 timer	
	Max.	6 døgn	4 døgn	2 døgn	
	Sikafloor Multicryl				
	Min.	24 timer	7 timer	5 timer	
Max.	7 døgn	5 døgn	5 døgn		
Hærdetider	Sikafloor Multicryl	+10°C	+20°C	+30°C	
	Gangbar	24 timer	7 timer	5 timer	
	Belastbar	4 døgn	48 timer	30 timer	
Rengøring af værktøj	Det anvendte værktøj skal straks efter brugen renses i sæbevand efterfulgt af skylning med rent vand.				

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Nordkranvej 17
DK-3540 Lyngbe
Danmark

Tlf. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@sika.dk
www.sika.dk



Kvalitetsstyringssystem
og Miljøledelsessystem
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

Under
DANAK
Reg.nr. 5002/9003