

Sikagard® -666 Maling

Karbonatiseringsbremsende, vandfortyndbar facademaling på akrylbasis

Anvendelsesområder Sikagard-666 Maling anvendes på facader af murværk, puds, beton, gasbeton og eternit.
Endvidere til indendørs vægge, hvor der ønskes en mat, robust overflade, der er let at rengøre.

Produktbeskrivelse Sikagard-666 Maling er en vandfortyndbar mat akrylplastmaling, som er yderst vejrbestandig, robust, alkalimodstandsdygtig og samtidig diffusionsåben.

- Egenskaber**
- Vandfortyndbar
 - Karbonatiseringsbremsende
 - Diffusionsåben
 - Let at påføre

Dokumentation Vanddampdiffusionsmodstand og kuldioxiddiffusionsmodstand af DTI-O.

Produktdata

| | | |
|----------------------|---|---|
| Tekniske data | Type: | Akrylplastmaling |
| | Bindemiddel: | 100% akryl |
| | Opløsningsmiddel: | Vand |
| | Densitet: | Ca. 1,4 kg/l |
| | Farver: | Lagerføres i grå ca. RAL 7032 og hvid. Leveres i andre farver på bestilling. |
| | Glans: | 6 |
| | Tørretid (v. +20°C og 65% RF): | 2-4 timer |
| | Forbrug: | 2-4 m ² pr. liter v/ 2 påføringer |
| | Kuldioxiddiffusionsmodstand Z (CO ₂): | 3400 GPa · s · m ² /kg v/ 165 μ tørfilm |
| | Vanddampdiffusionsmodstand Z (H ₂ O): | 1 v/ 150 μ tørfilm |
| | PAM-værdi: | 2 v/ 150 μ tørfilm |



Udførelse

| | |
|---------------------------------------|--|
| Forbehandling | <p>Ny beton skal være mindst 14 hærdedøgn gammel, inden overfladebehandling foretages.</p> <p>En grundig rengøring er en forudsætning for et godt resultat, og foretages som regel ved en hedvandsspuling. Dette gælder også for ny beton, da der kan være rester af formolie på betonen.</p> <p>Alt løstsiddende materiale skal fjernes til fast bund. Lunker og huller udbedres f.eks. med SikaMonoTop-620 eller SikaTop-120.</p> <p>Bunden skal være tør, fast og ikke afsmittende.</p> |
| Grundning | <p>Stærkt sugende overfalder grundes med Sikagard-601 Grunder mindst 2 timer før påføring af malingen.</p> <p>På følgende overflader skal der normalt ikke grundes: SikaMonoTop-620, SikaTop-120, tæt beton, hvor grunderen efterlader en blank film på overfladen, samt tidligere malede overflader.</p> |
| Påføring | <p>Påføring kan ske med pensel, rulle eller sprøjte. Der bør ikke males ved temperaturer under +5° eller ved høj luftfugtighed.</p> <p>Overflader malet med Sikagard-666 Maling bør beskyttes mod regn de første 12-24 timer efter påføringen.</p> |
| Ventetid mellem arbejdsgangene | <p>Ventetid mellem lagene er min. 6 timer ved ca. +20°C og 65% RF.</p> |
| Forbrug | <p>Sikagard-601 Grunder: 0,1-0,2 l/m² pr. lag Sikagard-666 Maling: 0,15-0,20 l/m² pr. lag (Afhængig af overfladen og påføringsmetoden.)</p> <p>Sikagard-666 Maling påføres i 2 lag.</p> |
| Rengøring | <p>Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.</p> |
| Genbehandlingstid | <p>Genbehandlingstiden er afhængig af det omgivende miljø men er normalt over 10 år.</p> |
| Vedligeholdelse | <p>Der påregnes ingen særlig vedligeholdelse inden for genbehandlingstiden. Dog skal lokale skader udbedres snarest efter registrering af disse.</p> <p>Rengøring foretages ved afvaskning med vandværksvand eller mild højtryksspuling. Vandet kan tilsættes neutrale rengøringsmidler.</p> |
| Opbevaring og holdbarhed | <p>Ved tør, kølig og frostfri opbevaring i uåbnet originalemballage er holdbarheden mindst 12 måneder fra produktionsdato.</p> |
| Sikkerhed | <p>Faresymboler: Ingen Kodenummer: 00-1 (1993) Personligt beskyttelsesudstyr for kodenummererede produkter: Handsker Note h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.</p> |



Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Sika Danmark A/S
Præstemoosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk