

Sika MiniPack® Hurtigmørtel

Til hurtig ibrugtagning

Anvendelsesområder Sika MiniPack Hurtigmørtel anvendes til fiksering, montage og reparation, når der ønskes hurtig hærdning til hurtig ibrugtagning.

Anvendelser typiske for Sika MiniPack Hurtigmørtel:

- Montage og fiksering af diverse bygningsbeslag
- Indstøbning af bolte og ankre
- Reparation af beton og puds til omgående ibrugtagning

I alle tilfælde med det formål at sikre en hurtig og stærk montage eller reparation.

Sammensætningen af Sika MiniPack Hurtigmørtel gør, at der sker en meget hurtig styrkeudvikling og anvendelsen af Sika MiniPack Hurtigmørtel er derfor utrolig bred.

Produktbeskrivelse Sika MiniPack Hurtigmørtel er en 1-komponent meget hurtig hærdnende cementmørtel, der er klar til brug efter tilsætning af vand. Specielle tilsætninger gør mørtlen meget nemt bearbejdelig og smidig at arbejde med.

Egenskaber

- Hærder hurtigt – i løbet af meget få minutter
- Praktisk pakning – kan anvendes til både store og små reparationer
- Formidabelt udhærdningstempo selv ved fugtpåvirkning
- Kan overmales umiddelbart efter udhærdning
- Høje styrker – trods den hurtige styrkeudvikling

Produktdata

Tekniske data	Type:	1-komponent cementmørtel med accelererende tilsætningsmidler
	Farve:	Betongrå
	Vægtfylde:	Ca. 2 kg/l
	Anvendelsestemperatur:	+5°C til +30°C
	Vandtilsætning:	Ca. 0,2 l vand pr. kg pulver
	Bearbejdelighed:	Tyk dejagtig konsistens
	Styrkeudvikling v/ +20°C	15 min. udhærdning: > 1 N/mm ² 1 times udhærdning > 4 N/mm ² 3 timers udhærdning: > 8 N/mm ² 24 timers udhærdning: > 11 N/mm ²



	Mulig bearbejdnings tid:	Max. 1 - 3 minutter efter blanding. Da hærdetid er meget temperaturafhængig tilrådes det, at man foretager en lille prøveblanding for at se hvor lang tid det tager inden blandingen hærdet ved den aktuelle temperatur og under de aktuelle forhold.
Brugsvejledning	I det følgende beskrives ud fra principper ved normal betonreparation: En reparation kan principielt opdeles i følgende faser: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ophugning af defekte områder ▪ Vandtætning for indsvivende vand ▪ Klargøring af reparationssted ▪ Klargøring af materialer ▪ Påføring ▪ Efterfølgende overfladebehandling Disse faser beskrives kort herunder:	
Ophugning af defekte områder	Alle defekte områder ophugges til ren og klingende beton. alle overfladerne skal være bærefaste, rene, fri for evt. fedt, olierester, malingslag, evt. støbeslam, løse partikler og andet der kan hindre en optimal vedhæftning i øvrigt. Ophugningen kan ske med mejsel eller lignende.	
Vandtætning for indsvivende vand	Såfremt indsvivende vand forekommer er det vigtigt at dette standses. Indsvivende vand bremses effektivt ved brug af SikaCim Vandstop, hvortil der henvises for udførlig vejledning i akut vandstopning.	
Klargøring af reparationssted	Herefter børstes støv væk og der forvandes så overfladen fremstår let fugtig inden påføring af Sika MiniPack Hurtigmørtel. Forvanding skal foretages i en sådan grad, at overfladen stadig er let sugende.	
Klargøring af materialer	Mørtlen kan herefter klargøres. Tilsæt vand (0,2 l/kg pulver) til pulveret og bland til en ensartet konsistens. Det er vigtigt at der ikke blandes mere mørtel, end der kan forbruges indenfor max. 3 minutter, da blandingen ellers er hærdet og ikke længere kan bruges. Bemærk! Forsøg ikke at blande mere vand i efter hærdningen er begyndt (max. 3 minutter efter blanding).	
Påføring	Sika MiniPack Hurtigmørtel placeres herefter i reparationssåret eller hvor et emne skal fikseres. Påføring sker med almindeligt mureværktøj, som murerske eller spartel.	
Efterfølgende behandling	Efterfølgende behandling – maling, støvbinding eller andet – kan ske umiddelbart efter udhærdning.	
Forbrug	Ca. 2 kg/m ² pr. mm lagtykkelse.	
Emballage	Sika MiniPack Hurtigmørtel fås i 5 kg plastsække med håndtag, der gør det let at transportere.	
Rengøring	Rengøring af værktøj foretages med vand.	
Holdbarhed	Holdbarheden er mindst 18 måneder i lukket emballage.	
Supplerende oplysninger	Ved andre typer reparationer eller større vandtætningsopgaver kan henvises til vore øvrige reparationsmørtler:	
	Reparation udføres med:	Sika MiniPack Reparationsmørtel
	Vandtætning udføres med:	Sika MiniPack Vandtætningsmørtel

Sikkerhed

Faresymboler: Xi Lokalirriterende
R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden
R41 Risiko for alvorlig øjenskade

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
e-mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk